

KUNSTSTOFF- UND FARBEN-GESELLSCHAFT mbH



An der Flurscheide 7 D-64584 Biebesheim
Tel. +49 (0) 6258-8006-0 Fax +49 (0) 6258-8006-70
E-Mail: info@kfg-biebesheim.de Internet: www.kfg-biebesheim.de

Technisches Merkblatt

Acrylglaskörnungen XP 200

Chemische Basis	Acrylglas
Mittleres Molekulargewicht	ca. 200 000 g/mol
Lieferform	Pulver
Lieferbare Körnungen	0,00 - 0,08 mm 0,00 – 0,15 mm 0,08 – 0,25 mm 0,15 - 0,30 mm 0,00 – 0,60 mm 0,25 - 0,50 mm 0,40 - 0,60 mm 0,50 - 0,80 mm 0,60 - 0,90 mm 0,80 - 1,00 mm 0,90 – 1,30 mm 1,20 - 1,50 mm
Schüttgewicht	400-800 g/l
Physiologisch Risiken	unbedenklich
Zersetzungstemperatur	ab 350°C
Anwendung	Porenbildner für Schleifscheiben
Verpackung	Papiersäcke, Oktabins oder Big Bag
Lagerung	trocken

* Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte (Stand Dezember 2013).