

KUNSTSTOFF- UND FARBEN-GESELLSCHAFT mbH

An der Flurscheide 7 D-64584 Biebesheim
Tel. +49 (0) 6258-8006-0 Fax +49 (0) 6258-8006-70
E-Mail: info@kfg-biebesheim.de Internet: www.kfg-biebesheim.de



Technisches Merkblatt

MMA-Harz B 51

Chemische Basis	Methylmethacrylatharz mit Polybutylmethacrylat
Lieferform	bläulich, niedrig viskoses, trübes Harz
BetrSchV	leichtentzündlich
Brandschutz- Baustoffklasse	B 2 (nach DIN 4102)
Flammpunkt	+ 10°C (MMA, DIN 51755)
Geruch	esterartig
Viskosität nach Aufrühren	85 ± 20 mPa·s (23°C, Brookfield, Spindel 62,100 U/min)
Viskosität (Auslaufzeit)	27 ± 3 s (23°C, 4mm Becher, DIN 53211)
Verarbeitung	Atenschutz bei nicht ausreichender Belüftung
Härtung	2 % Dibenzoylperoxid 50%ig
Härtungszeit	25-30 Min bei 23 °C
Verarbeitungszeit	10-15 Min bei 23°C
Reinigung der Arbeitsgeräte	Aceton, Methylmethacrylat
Anwendung	Bindemittel zur Herstellung von selbstverlaufenden Fußbodenbeschichtungsmassen
Haltbarkeit	bis zu 6 Monaten bei trockener Lagerung nicht über 35°C

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte. (Stand 02.12.2013)