

KUNSTSTOFF- UND FARBEN-GESELLSCHAFT mbH

An der Flurscheide 7 D-64584 Biebesheim
Tel. +49 (0) 6258-8006-0 Fax +49 (0) 6258-8006-70
E-Mail: info@kfg-biebesheim.de Internet: www.kfg-biebesheim.de



Technisches Merkblatt

Härterpulver HP 10 W

Chemische Basis:	Acrylpulver mit Kunststoff-Fasern und Dibenzoylperoxid
Anwendung:	Reparaturmasse für Asphalt und Beton
Lieferform:	hellgraues Pulver
Mischverhältnis 4:1	ca. 82% : ca. 18%
Schüttgewicht bei 20°C:	800 ± 10 % kg/m ³
Peroxidgehalt:	ca. 3 % Di-benzoylperoxid (50 %ig Pulver)
Verarbeitung:	HP 10 W / MO 20 2 min einmischen und mit der Kelle auftragen und andrücken. Überfahrbar bei 10 °C in 30 min und bei 20°C in 20 min
Griffigkeit (Rutschhemmung)	56 SRT
Haftzugfestigkeit auf Asphalt	2,0 N/mm ²
Biegeeigenschaften bei 3,5 % (Biegedehnung)	9-10 N/mm ²
E-Modul	480 N/mm ²
Verpackung:	Säcke à 20 kg oder in Big-bags
Lagerstabilität:	6 Monate
Empfohlene Lagerung.:	Kühl und Trocken lagern

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte (Stand Februar 2017).