

KUNSTSTOFF- UND FARBEN-GESELLSCHAFT mbH

An der Flurscheide 7 D-64584 Biebesheim
Tel. +49 (0) 6258-8006-0 Fax +49 (0) 6258-8006-70
E-Mail: info@kfg-biebesheim.de Internet: www.kfg-biebesheim.de



Technisches Merkblatt

Harzkomponente MO 20

Chemische Basis:	Monomergemisch auf Acryl-Basis
Anwendung:	Reparaturmasse für Asphalt und Beton
Lieferform:	niedrig viskose Flüssigkeit mit esterartigem Geruch
Mischverhältnis 4:1	ca. 82% : ca. 18%
Verarbeitung:	HP 10 W / MO 20 2 min einmischen und mit der Kelle auftragen und andrücken. Überfahrbar bei 10 °C in 30 min und bei 20°C in 20 min
Griffigkeit (Rutschhemmung)	56 SRT
Haftzugfestigkeit auf Asphalt	2,0 N/mm ²
Biegeeigenschaften bei 3,5 % (Biegedehnung)	9-10 N/mm ²
E-Modul	480 N/mm ²
Reinigung der Arbeitsgeräte:	Aceton, Methylmethacrylat
Verpackung:	4,5 kg Kannen
Lagerung:	Lagerfähigkeit: 1 Jahr kühl und trocken

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte (Stand Februar 2017).