

# KUNSTSTOFF- UND FARBEN-GESELLSCHAFT mbH

An der Flurscheide 7 D-64584 Biebesheim  
Tel. +49 (0) 6258-8006-0 Fax +49 (0) 6258-8006-70  
E-Mail: [info@kfg-biebesheim.de](mailto:info@kfg-biebesheim.de) Internet: [www.kfg-biebesheim.de](http://www.kfg-biebesheim.de)



## Technisches Merkblatt

### Mischpolymer L 102 S

<b>Chemische Basis</b>	Methacrylsäureester und Acrylsäureester
<b>Mittleres Molekulargewicht</b>	ca. 60 000 g/mol
<b>Lieferform</b>	helles körniges Pulver
<b>Maximale Korngröße</b>	3,5 mm
<b>Glastemperatur T<sub>g</sub></b>	ca. 65°C
<b>Schüttgewicht</b>	500 - 600 g/l
<b>Physiologische Risiken</b>	unbedenklich
<b>Zersetzungstemperatur</b>	ab 350°C
<b>Säurezahl</b>	7 mg KOH
<b>Löslichkeit</b>	in Estern, Aromaten, Ketonen
<b>Viskosität 25%ig in MMA</b>	30 ± 3 cP; [23°C, Brookfield Spindel 62, 100 U/min]
<b>Verpackung</b>	20 kg Säcke oder Big Bags
<b>Anwendung</b>	Selbstverlaufende Beschichtungsmassen auf Methylmethacrylat-Basis, Straßenmarkierungs- und Betonfarben, Metallhaftlacke,
<b>Lagerung</b>	trocken

\* Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte (Stand 2016).