



Technisches Merkblatt

Acrylglas – Feinmahlgut XP 700

Chemische Basis	Acrylglas
Lieferform	helles körniges Pulver
Korngröße	0,1-1,1 mm
Schüttgewicht	600 ± 50 g/l
Physiologische Risiken	unbedenklich
Verlauf mit Füllstoff	12 ± 2 cm; [20 % Harz (31% in MMA), 48% Schwerspat C14, 32% Quarz 0,1-0,4 mm]
Zersetzungstemperatur	ab 350°C
Quellbar	u.a. in Estern, Aromaten, Ketonen
Säurezahl	< 1 mg KOH/g
Verpackung	20 kg Säcke, palettiert oder Big Bag
Anwendung	Acrylbeton
Lagerung	trocken

*Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte (Stand Dezember 2013).