

KUNSTSTOFF- UND FARBEN-GESELLSCHAFT mbH

An der Flurscheide 7 D-64584 Biebesheim
Tel. +49 (0) 6258-8006-0 Fax +49 (0) 6258-8006-70
E-Mail: info@kfg-biebesheim.de Internet: www.kfg-biebesheim.de



Technisches Merkblatt

Mischpolymer L 60-35 S

Chemische Basis	Mischpolymerisat aus Methylmethacrylat und Butylmethacrylat Ethylhexylacrylat und Methacrylsäure
Lieferform	Feingut
Maximale Korngröße	1,6 mm
Glastemperatur	65°C ± 5
Schüttgewicht	600-700 g/l
Viskosität	29-35 cP [25%ig in MMA 23°C Brookfield Spindel II 100 UpM]
Zersetzungstemperatur	350°C
Säurezahl	3-5 mg KOH/g
Löslichkeit	40 Min [25% ig in MMA bei 40°C]
Physiologische Risiken	unbekannt
Verlauf mit Füllstoffen¹⁾	12 cm ±2
Verträglichkeit mit Weichmachern	verträglich mit Weichmachern auf Maleinat-, und auf Phtalatbasis
Verpackung	in Säcken à 20 kg auf Palette
Anwendung	Beschichtungsmassen, Fahrbahnmarkierungen
Lagerung	trocken

* Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte (Stand Dezember 2013).

¹⁾ 20% L60-35 S (31%ig in MMA), 48% Bariumsulfat und 32% Quarz.