

KUNSTSTOFF- UND FARBEN-GESELLSCHAFT mbH

An der Flurscheide 7 D-64584 Biebesheim
Tel. +49 (0) 6258-8006-0 Fax +49 (0) 6258-8006-70
E-Mail: info@kfg-biebesheim.de Internet: www.kfg-biebesheim.de



Technisches Merkblatt

MMA-Harz V 65

Chemische Basis	Methylmethacrylatharz mit Polymethacrylat
Lieferform	bläulich, niedrig viskoses, trübes Harz
BetrSchV	leichtentzündlich
Brandschutz- Baustoffklasse	B 2 (nach DIN 4102)
Flammpunkt	+ 10°C (MMA, DIN 51755)
Geruch	esterartig
Viskosität nach Aufrühren	110 ± 20 mPa·s (23°C, Brookfield, Spindel 62, 100 U/min)
Viskosität (Auslaufzeit)	30 ± 3 s (23°C, 4mm Becher, DIN 53211)
Barcol Härte	45
Verarbeitung	Die mit Härterpulver gut verrührte Portion Versiegelung wird komplett ausgegossen, mit einem Gummirakel grob und mit einer flauschigen Rolle gleichmäßig verteilt. Bei nicht ausreichender Belüftung Atemschutz tragen.
Härtung	1,0-1,5 % Dibenzoylperoxid 50%ig
Härtungszeit	25 - 30 Min. bei 23 °C
Verarbeitungszeit	10 - 15 Min bei 23°C
Reinigung der Arbeitsgeräte	Aceton, Methylmethacrylat
Anwendung	Bindemittel für harte Versiegelungen, z.B. von Industrieböden mit Staplerbelastung
Haltbarkeit	bis zu 6 Monaten bei trockener und kühler Lagerung

Unsere anwendungstechnische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter. Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte. (Stand 04.11.2013)